

<b>AL SPECIFICATIONS : WHITE liquid gluing cigarette paper .</b>	<b>المواصفات الفنية : صبغ أبيض للصق ورق السجائر</b>
<b>Description: white liquid glue P.V.A.</b>	١- الوصف : صبغ سائل أبيض بولي فينيل أسيتات .
<b>use:</b> used for gluing cigarette papers on cigarette of Decoufle machines & GD machines; 121, at 10000 cig/min	٢ - الاستعمال: للصق ورق السجارة على آلات ديكوفليه و على آلات GD طراز ١٢١ بسرعة ١٠٠٠٠ سجارة/دقيقة
- Viscosity: 300-1500 mPas on Brookfield @23°C	٣-اللزوجة: ٣٠٠-١٥٠٠ mPas على مقياس @ Brookfield ٢٣°C .
4- Film: Colorless, flexible.	٤- الفيلم : لا لون له ، من
5- Film solubility: becomes as emulsion in water.	٥- انحلال الفيلم : يشكل مستحلب عند حله مع الماء
6- solubility: completely in water	٦- الانحلالية بالماء بشكل كامل .
7-PH : 4 – 6	٧- الحموضة : ٤ – ٦
8-Solid content : 55 % max	٨- المادة الجافة : ٥٥ % أعظمى
9- Minimum temperature for film formation: 10 °C	٩- درجة الحرارة الدنيا لتشكيل الفيلم: ١٠ °C
10- The glue should be of good distribution and consistency and the priority is given to the samples which are more distributed and consistent.	١٠- يجب أن يتمتع الصبغ بدرجة توزع وتجانس جيدين وتعطى الأفضلية للنماذج الأكثر تجانساً وتوزعاً
11- Glue application and relevant adhesion strength should be good	١١- يجب أن يكون توضع الصبغ وقوه لصقه جيدة
12 – Ash rate: 0.5 % max	١٢- نسبة الرماد: ٠.٥ % أعظمى
13- The glue should not froth or foam when the glue tank is filled.	١٣- يجب عدم تربيع أو رغوة الغراء عند تعبئته خزان الغراء
14- P.V.A glue is not freezing resistant. Resistant to cold till (0) °C only.	١٤- الصبغ P.V.A غير مقاوم للتجمد ويقاوم البرودة حتى درجة الحرارة (٠) مئوية
15- The offerer should guarantee that his product is manufactured according to the required specifications that suit the specific quality of this product.	١٥- على العارض أن يضمن بأن المنتج المقدم من قبله مصنوع وفقاً لمواصفات تلبى متطلبات الجودة الخاصة بهذا المنتج .
16 -Upon technical evaluation the following issues should be taken into consideration: production of one kg of glue, dryness speed, residuals and suitability on machines.	١٦- يأخذ العارض بعين الاعتبار عند تقييم النماذج : المردود (إنتاجية) كغ غراء ) - سرعة الجفاف - الرواسب - اللامعنة على الآلات .
<b>Storage validity:</b> The offerer should guarantee that the material is manufactured recently, and its validity should not be less than one year from the delivery date at (40) °C max. and (0) °C min. without any change in the technical specifications.	١- صلاحية التخزين : يجب أن يضمن العارض أن تكون المادة حديثة الصنع ، وصالحة لمدة لا تقل عن سنة اعتباراً من تاريخ التوريد عند درجة حرارة عظمى (٤٠) درجة مئوية ، ودرجة حرارة دنيا (٠) درجة مئوية دون حدوث أي تغير في مواصفاتها الفنية .
Capacity of one drum should not be more than /25/ kg , stating production and expiry date on .	٢- سعة العبرة الواحدة لا تزيد عن ٢٥ كغ مدون عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية
❖ The required Sample : weight / 50 / kg.	❖ التماثل المطلوب : / ٥٠ / كغ .

تعتمد المواصفات الفنية لطلب العروض : ٣٤٢٠٢١

المدير العام

محسن حسن عبيدو

\*\*\*