

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### White glue for gluing tipping paper

المواصفات الفنية :

صمع أبيض للصلق ورق الأكوافج :

١ - الوصف : صمع سائل أبيض بولي فنيل أسيتات .	١- الوصف : صمع سائل أبيض بولي فنيل أسيتات .
٢ - نوع الآلة : تستعمل الصمغ على الآلات ديكوفليه جزء جمع الفلتير D - MAX بسرعة ٤٠٠٠ - ٦٠٠٠ سيجارة / دقيقة و على الآلات GD طراز 12 AF بسرعة ٨٠٠٠ - ١٠٠٠٠ سيجارة / دقيقة .	٢ - نوع الآلة : تستعمل الصمغ على الآلات ديكوفليه جزء جمع الفلتير D - MAX بسرعة ٤٠٠٠ - ٦٠٠٠ سيجارة / دقيقة و على الآلات GD طراز 12 AF بسرعة ٨٠٠٠ - ١٠٠٠٠ سيجارة / دقيقة .
٣ - Viscosity: 3300 CP min. on Brookfield @23 °C	٣ - اللزوجة: CP ٣٣٠٠ أصغرى على مقياس Brookfield @23°C
٤- Film : Colorless , flexible	٤- الفيلم : لا لون له ، من
٥- Film solubility : becomes emulsion in water	٥- انحلال الفيلم : يشكّل مستحلب عند حلّه مع الماء
٦- Solubility : completely in water	٦- الانحلالية بالماء بشكل كامل
٧-pH value : 4-6	٧- الحموضة : ٤ - ٦
٨-Solid content : 55 % MAX	٨- المادة الجافة : ٥٥ % أعظمى
٩ -The glue should be of good distribution and consistency and the priority is given to the samples, which are more distributed and consistent .	٩- يجب أن يتمتع الصمغ بدرجة توزع وتجانس جيدين وتعطى الأفضلية للنماذج الأكثر تجانساً وتوزعاً
١٠- Glue application and relevant adhesion strength should be good.	١٠- يجب أن يكون توضع الصمغ وقوه لصقه جيدين .
١١- Ash rate: 0.5 % max	١١- نسبة الرماد : ٠.٥ % أعظمى
١٢ - the glue should not froth or foam when the glue tank is filled.	١٢ - يجب عدم تزييد أو رغوة الغراء عند تعبئنة خزان الغراء
١٣- P.V.A glue is not freezing resistant. Resistant to cold till (0) °C only.	١٣- الصمغ P.V.A غير مقاوم للتجمد ويقاوم البرودة حتى درجة الحرارة (٠) منوية
١٤ -Upon the technical evaluation, the following issues should be taken into consideration: production of one kg of glue, speed of dryness, residuals and suitability on machines.	١٤- يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم النماذج : المردود (إنتاجية ١ كغ غراء) - سرعة الجفاف- الرواسب - الملاعمة على الآلات ) .
١٥- The offerer should guarantee that his product is manufactured according to the required specifications that suit the specific quality of this product.	١٥ - على العارض أن يضمن بأن المنتج المقدم من قبله مصنوع وفقاً لمواصفات تلبّي متطلبات الجودة الخاصة بهذا المنتج .
The offerer should guarantee that the material is manufactured recently, and its validity should not be less than one year from the delivery date at (40) °C max. and (0) °C min. without any change in the technical specifications.	يجب أن يضمن العارض أن تكون المادة حديثة الصنع ، وصالحة لمدة لا تقل عن سنة اعتباراً من تاريخ التوريد عند درجة حرارة عظمى ( ٤٠ ) درجة منوية ، ودرجة حرارة دنيا ( ٠ ) درجة منوية دون حدوث أي تغيير في مواصفاتها الفنية .
The drums should be placed on wooden pallets that can be used with forklifts . they should be packed and strapped in a way that secures the protection during loading and unloading .	توضع العبوات على طبالي خشبية صالحة للاستخدام مع الروافع الشوكية ، وتختلف وتحزم بشكل يؤمن حمايتها أثناء عمليات الشحن والتحميل والتغريغ .
❖ Capacity of one drum should not be more than /25/ kg , stating production and expiry date on .	❖ سعة العبوة الواحدة لا تزيد عن ٢٥ كغ مدون عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية
❖ The required Samples: / 50 / kg.	❖ النماذج المطلوبة : ٥٠ / كغ

تعتمد المواصفات لطلب العروض رقم : ٤٤/٢٠١٣

المدير العام

محسن حسن عبيدو