

<u>TECHNICAL SPECIFICATIONS</u>	<u>المواصفات الفنية :</u>
Triacetine(CH ₃ COO)C ₃ H ₅	(CH ₃ COO)C ₃ H ₅ تري أسيتين
1 – It is used to plasticized cellulose acetate fibers , when making filter rods .	١ – يستعمل للتدين شعيرات أسيتات السيلولوز عند تصنيع أصابع الفلتر .
2 - Appearance: clear – colorless – odorless liquid .	٢ - المظهر : سائل صافي لا لون له ولا رائحة .
3 - Boiling point : 258 - 260 C° .	٣ - درجة الغليان : ٢٥٨ - ٢٦٠ م° .
4 – Specific gravity : at 20 C° : 1,154-1,164 g/ml .	٤ - الوزن النوعي : عند (٢٠) م° ١,١٥٤ - ١,١٦٤ غ/مل .
5 - Refractive index at 20C° : 1,430 - 1,435	٥ - معامل الانكسار بدرجة (٢٠) م° : ١,٤٣٥ - ١,٤٣٠
6 - Upon evaluating samples, the following issues should be taken into consideration: distillation –efficiency of material - achieving the regular pressure drop for the produced filter rods- achieving the regular hardness, output, suitability on the machines .	٦ - يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم النماذج : التحبيب - فعالية المادة - تحقيق مقاومة السحب النظامية لأصابع الفلتر المنتجة - تحقيق القساوة النظامية - المردود - الملامضة على الآلات .
7 - The technical offer should contain the Purity and acid value .	٧ - يجب أن يتضمن العرض الفني النقاوة والقيمة الحمضية .
8 - Capacity of one drum should not exceed / 240 / kgs .	٨ - يجب أن لا تزيد سعة البرميل الواحد عن / ٢٤٠ / كغ .
9 - The drums are placed on a strong wooden pallets that can be used with fork lifts and strapped by strong metallic or plastic bands .	٩ - توضع البراميل على طبالي خشبية متينة قابلة للاستعمال مع الروافع الشوكية ومحزمه بأربطة معدنية أو بلاستيكية متينة .
10 - The required samples for test : / 50/ kgs .	١ - الكمية المطلوبة للاختبار : / ٥٠ / كغ .

تعتمد المواصفة الفنية للمناقصة رقم : ٧١٠

وتحتمل هذه المواجهة كل ما يواجهه
رقم ٧١٠٢١ لكره الثالثة

المدير العام

١١/٥٠

المدير العام

محسن حسن عبيدو