

دفتر الشروط و المواصفات الفنية لتأمين خيطان قطن (ثخينة - رفيعة)

أولاً - الجدول التالي يوضح المعلومات الخاصة:

اسم المادة	الوحدة	الكمية	الاستخدام	وزن الكبوكية
خيطان قطن ثخينة	طن	٢٥	لزوم شك الأصناف الغربية	٥٠٠/غ ± ١٠%
خيطان قطن رفيعة	طن	١٠	لزوم شك الأصناف الشرقية	٢٠٠/غ ± ١٠%

ثانياً - يجب أن تتوفر في خيطان القطن الشروط التالية :

- ١- الخيط متجانس على كامل الكبوكية .
- ٢- عدد الشعيرات في خيط القطن الثخين لا يقل عن ١٨/ شعيرة ، و قطر الخيط لا يزيد / ٢,٢ مم ± ٠,٢ .
- ٣- عدد الشعيرات في خيط القطن الرفيع / لا يقل عن ٩/ شعيرات ، و قطر الخيط لا يزيد عن / ١,٤ مم ± ٠,٢ .
- ٤- الخيط ناعم مرن سهل الاستخدام خالي من التقطيع و العقد و النثرات و التلبدات .
- ٥- الخيط قوي متين مقاوم للشد .
- ٦- على العارض توضيب الكبوكيات ضمن أكياس سعة (٥/ كغ لخيطان القطن الثخينة - ٢/ كغ لخيطان القطن الرفيعة) .
- ٧- على العارض تقديم نماذج للاختبار (كبوكية) لكل نوع من خيطان القطن (الثخين - الرفيع) .
- ٨- يتم توريد الكمية المطلوبة على شكل كبوكيات موحدة الوزن لكل نوع على حدا (٥٠٠/ غ للخيط الثخين ، و ٢٠٠/ غ للخيط الرفيع) .
- ٩- لا تقبل العروض الجزئية .
- ١٠- يتم التوريد وفق برنامج زمني تحدده المؤسسة بالتنسيق مع الجهة الموردة خلال مدة أقصاها / ٣٠ يوماً من تاريخ منحها أمر المباشرة و في المستودعات و الأماكن التي تحددها المؤسسة العامة للتبغ .




تعتمد هذه المواصفات الفنية للمناقصة رقم ١٥ / ٢٠٢٢ ك

المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ



تعتمد هذه المواصفات
للمناقصة رقم ١٥ / ٢٠٢٢
لمرة الثانية
المدير العام


٥/١٦